

LEKSTREPEN OP GEVELSCHILDERWERK

1601



Na de verwerking van dispersiegevelverven kunnen bij een voortijdige en langdurige vochtbelasting (dauw, nevel of regen) bevochtigmiddelen of emulgatoren vrijkomen. Deze tekenen zich op het oppervlak af in de vorm van witachtige lopers of glanzende plekken. Omdat deze stoffen oplosbaar zijn in water, worden ze bij latere regenval of door de weersomstandigheden weer automatisch afgewassen. Deze lekstrepen kunnen ook relatief eenvoudig verwijderd worden met lauw water.

Deze bevochtigmiddelen hebben na droging geen enkele functie meer ten aanzien van de verffilm. Bij normale droging van de verffilm worden deze bevochtigmiddelen op een natuurlijke en langzame manier door de regen uit de verffilm gewassen zonder spoorvorming.

Het optreden van bovenvermelde fenomeen heeft geen enkel nadelige invloed op de duurzaamheid van de verffilm.

PPG Coatings bvba.
Genkersteenweg 311
3500 Hasselt
Tel: 011 27 87 32
Fax: 011 27 87 31
e-mail: info@sigma.be
website : www.sigma.be

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.