

## SigmaOil Maintenance

FT-6202

### Description

Huile d'entretien transparente pour l'intérieur à base d'huile de lin.

### Usage

Protection et entretien des planchers huilés et des escaliers en bois.

### Caractéristiques principales

- Application aisée
- Résistant à l'eau et aux souillures
- Excellente résistance à l'usure

### Teintes et brillance

- Incolore
- Mat (l'application de plusieurs couches augmente la brillance)

### Données de base

- Densité: env. 1,0 g/cm<sup>3</sup>
- Extrait sec: env. 26 % en volume
- Sec hors poussière: env. 1 heure
- Recouvrable après: env. 4 heures
- Usage léger après: env. 24 heures
- Point d'inflammabilité: 36°C

Les données de base sont déterminées à 23°C, 50% H.R.

### Rendement

#### Théorique

Rendement: 50m<sup>2</sup>/litre

#### Pratique

Le rendement pratique est fonction de différents facteurs, tels que la structure du support, l'état et la forme de l'objet, type du bois, la méthode d'application, l'expérience de l'applicateur, ainsi que des conditions atmosphériques.

### Systemes

#### L'entretien du bois huilé

Nettoyer et laisser sécher. Pour un nettoyage en profondeur utiliser SigmaOil Remover.

Terminer par une couche de SigmaOil Maintenance. Appliquer une fine couche et frotter avec un chiffon sec.

Ne pas mettre en usage ni traiter à l'eau en déant les 24 heures.

Fréquence d'entretien: une fois par ans.

Pour un usage intensif un entretien deux fois par ans s'impose.

Pour une protection durable et efficace les surfaces huilées doivent être entretenues régulièrement et correctement.

## SigmaOil Maintenance

FT-6202

### Conditions du support

Le support doit être propre et sec.

Pour un nettoyage en profondeur utiliser SigmaOil Remover.

SigmaOil Maintenance s'applique uniquement sur des sols et escaliers en bois déjà pourvus d'huile (y compris de l'huile durcissant aux UV).

### Conditions d'application

Température ambiante et température du subjectile supérieures à 15°C.

Humidité relative ambiante inférieure à 80%.

Bonne aération pendant l'application et le séchage.

### Instructions d'emploi

Bien remuer avant l'emploi

#### Rouleau/brosse

Diluant recommandé: aucun, produit prêt à l'emploi

Éliminer le surplus d'huile à l'aide d'un chiffon.

#### Machinalement (cireuse)

Utiliser un pad doux (beige ou blanc)

#### Diluant de nettoyage

Diluant Sigma 20-02 ou white-spirit

Appliquer une couche d'huile mince uniforme dans le sens longitudinal du bois.

Il n'est pas possible de vernir une surface huilée.

### Mesures de sécurité

Laver chiffons, pads et outillage immédiatement après usage à cause du risque d'auto-inflammabilité de l'huile dans les matériaux imbibés.

Chiffons et pads peuvent être également conservés sous eau.

Pour de plus amples mesures veuillez consulter la fiche d'informations de sécurité.

### Conservation

24 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

PPG Coatings bvba/sprl

Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt

Téléphone Support Technique 011 27 87 32, fax 011 27 87 31

e-mail: info@sigma.be, site Internet : www.sigma.be

Les données de ce document sont correctes à la date d'émission. Nous nous gardons le droit de modification sans notification. Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.