

## SigmaOil Deck Matt

FT-6206

### Description

Huile de bois transparente, résistant à l'eau pour l'extérieur à base d'huile de lin.

### Usage

Entretien et protection de toutes boiseries à l'extérieur, telles que: terrasses en bois, meubles de jardin et palissades. Convient pour le traitement de bois tropicaux durs (bangkirai, irocco), feuillus et résineux (cèdre).

### Caractéristiques principales

- Régulateur d'humidité
- Hydrofuge
- Excellente protection de la surface du bois exposée aux rayons UV
- Accentue la structure naturelle et les nervures du bois

### Teintes et brillance

- Incolore (natural), plusieurs teintes bois et teintes décoratives, selon l'éventail SigmaOil
- L'huile incolore (0701) offre une moins bonne résistance aux intempéries qu'une huile teintée
- Mat (l'application de plusieurs couches augmente la brillance)

La couleur finale est fortement influencée par le type de bois utilisé, est aussi fonction du nombre de couches appliquées. Pour l'évaluation de la couleur finale, nous recommandons d'effectuer un essai.

### Données de base

- Densité: env. 0,94 g/cm<sup>3</sup>
- Extrait sec: env. 60 % en volume
- Sec hors poussière: env. 5 heure
- Recouvrable après: env. 20 heures
- Point d'inflammabilité: 46°C

Les données de base sont déterminées à 23°C, 50% H.R.

### Rendement

#### Théorique

Rendement: 12m<sup>2</sup>/litre

#### Pratique

Le rendement pratique est fonction de différents facteurs, tels que la structure du support, l'état et la forme de l'objet, type de bois, la méthode d'application, l'expérience de l'applicateur, ainsi que des conditions atmosphériques.

### Systemes

#### Bois neuf

- Nettoyage et ponçage (grain max. P120)
- Terminer avec 2 couches de Sigmaoil Deck

## SigmaOil Deck Matt

FT-6206

### L'entretien du bois huilé

- Nettoyage approfondi, ponçage soigné (grain max. P120) et éventuellement éliminer le bois décoloré.
- Terminer par une couche de SigmaOil Deck

### Bois neuf et bois dénudé (rénovation)

- Éliminer le bois décoloré (blanchi) jusqu'au bois sain par ponçage (grain max. P120)
- Terminer par 2 couches de SigmaOil Deck

### Fréquence d'entretien:

De préférence 2x par ans (1x au printemps et 1x en automne)

Pour une protection durable et efficace les surfaces huilées doivent être entretenues régulièrement et correctement.

### **Conditions du support**

Au besoin dégraisser le bois à l'aide d'un produit dégraissant approprié.

### **Conditions d'application**

Ne pas appliquer par température inférieure à 10°C et une humidité relative supérieure à 80%.

### **Instructions d'emploi**

Bien remuer avant emploi

### Rouleau/brosse

Diluant recommandé: aucun, produit prêt à l'emploi

Etendre l'huile de façon régulière de manière à éviter les reprises et laisser agir quelques minutes.

Éliminer l'excédent d'huile à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse sèche afin d'éviter des différences de brillance par des absorptions irrégulières du bois.

### Diluant de nettoyage

Diluant Sigma 20-02 ou white-spirit

### **Mesures de sécurité**

Laver chiffons, pads et outillage immédiatement après usage à cause du risque d'auto-inflammabilité de l'huile dans les matériaux imbibés.

Chiffons et pads peuvent être également conservés sous eau.

Pour de plus amples mesures veuillez consulter la fiche d'informations de sécurité.

### **Conservation**

24 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

PPG Coatings bvba/sprl

Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt

Téléphone Support Technique 011 27 87 32, fax 011 27 87 31

e-mail: info@sigma.be, site Internet : www.sigma.be

---

**SigmaOil Deck Matt**

**FT-6206**

Les données de ce document sont correctes à la date d'émission. Nous nous gardons le droit de modification sans notification. Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.