



Description	Agent de fixateur et de prétraitement incolore en phase aqueuse pour l'intérieur et l'extérieur, à base de dispersion acrylique.
Usage	Fixation de restes de peinture poudreuse ou farinante sur supports poreux. Prétraitement de supports nus avant mise en peinture pour éviter des embus et assurer une bonne adhérence. Prétraitement de supports à tapisser, afin de faciliter le collage du papier-peint sur des murs très poreux.
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none">• Excellente imprégnation• Couvrable par toutes les peintures murales intérieures Sigma• Couvrable par toutes les peintures façades en dispersion Sigma et les peintures façades fase aqueuse à base d'émulsion de résine silicone en phase aqueuse Sigma et peintures (murales) diluables au white-spirit• Fixe les supports légèrement poudreux• Egalise l'absorption des supports très ou irrégulièrement absorbants• Non saponifiable• Perméable à la vapeur d'eau• Peut être recouvert de papier-peint• Contient moins de 1 g/l COV
Teintes et brillance	<ul style="list-style-type: none">• Laiteuse, pratiquement incolore après séchage• Mat
Données de base	<ul style="list-style-type: none">• Densité: env. 1,0 g/cm³• Extrait sec: env. 26% en volume• Sec au toucher: env; 2 heures• Recouvrement: env. 6 heures• Point d'inflammabilité: n'est pas d'application <p>Les données de base sont déterminées à 23°C, 50% H.R. Ces données sont d'application pour l'épaisseur du film recommandée, sauf contre-indication.</p>
Rendement	<u>Consommation</u> env. 8 m ² /litre, en fonction de l'absorption du support
Systèmes	<u>Travaux neufs</u> Prétraiter au Sigmafix Universal Terminer en peinture murale (habituellement 2 couches) <u>Entretien</u> Prétraiter les parties poreuses mises à nu et les endroits réparés (suffisamment secs) au Sigmafix Universal. Achever avec une peinture murale.

Conditions
du support

Béton et autres supports à base de ciment
Exempts de laitance et d'autres impuretés

Enduits contenant de la chaux (également réparations)
Complètement durcis et n'ayant pratiquement plus de réaction alcaline.

Egalement applicable sur plâtre, briques, béton cellulaire, agglomérés et anciennes couches de peinture murales non lavables. Eliminer les couches très poudreuses et farinantes.

Conditions
d'application

Les conditions permettant l'indispensable formation du film (durcissement de la peinture) sont:
La température ambiante et la température du support doivent être de min. 5°C durant l'application et le séchage.
Une humidité relative de max. 85%.
La température du support doit être au moins 3°C au-dessus du point de rosée

Instructions
d'emploi

Brosse
Brosse propre à poils longs

Rouleau
Rouleau microfibre (p. ex. ProGold 150560)

Dilution

	Sigmafix Universal	eau de ville
supports absorbants	1 volume	4 volumes
supports fortement absorbants (béton cellulaire)	pas diluer	
supports légèrement farinants	1 volume	4 volumes

Lors de l'application de Sigmafix Universal, aucun film fermé et brillant ne peut rester après le séchage.

Diluant de nettoyage
Eau de ville

Mesures
de sécurité

Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.

Données
complémentaires

Adhérence / imprégnation
Excellente

Pouvoir opacifiant
Néant, incolore

Cette Fiche Technique est également disponible en Anglais.

Conservation

24 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

EMG

10100DN4370