

Sigmafloor Anti-skid

| | |
|------------------------------|--|
| Description | Granulat synthétique pour utilisation dans diverses couches de finitions Sigmafloor, pour l'intérieur et l'extérieur. |
| Usage | Rendre antidérapant les peintures pour sol utilisées comme revêtement sur galeries , marches d'escaliers et lieux de travail. |
| Caractéristiques principales | <ul style="list-style-type: none"> • Adhère parfaitement à la couche de finition appliquée • Bon pouvoir antidérapant • Distribution homogène des particules • Bonne résistance à l'abrasion |
| Teintes et brillance | n/a. |

Rendement Proportion de mélange Sigmafloor finition avec Sigmafloor Anti-skid

| Produit de finition | quantité de produit | quantité Sigmafloor Anti-Skid |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Sigmafloor Aqua Satin | 5 litres | 1 boîte |
| Sigmafloor Aqua 2K EP Satin* | 2,5 litres 5 litres 12 litres | ½ boîte 1 boîte 2½ boîte |
| Sigmafloor Finish PU Semi-Matt | 5 kg | 1 boîte |
| Sigmafloor Clear Finish PU Matt** | 5 kg | 1 boîte |

*D'abord diluer le Sigmafloor Finish PU Semi-Matt de 10% d'eau de ville avant de rajouter le Sigmafloor Antiskid.

**Lorsque Sigmafloor Anti-Skid (antidérapant) est utilisé dans un revêtement de sol Sigmafloor transparente sur un fond foncé, le Sigmafloor Anti-Skid est visible sous forme de grains blancs.

Sigmafloor Anti-skid

Instructions d'emploi

Mélange

Incorporer le Sigmafloor Anti-Skid à la couche de finition déjà préparé et dilué en mélangeant lentement

Outils pour le Sigmafloor avec rajoute de Sigmafloor Anti-Skid

Pour apposer et étaler le produit, utiliser un rouleau mohair de 18 cm à poils longs.

Repasser avec un rouleau de 50 cm à poils courts

Méthode d'application

Verser le mélange de Sigmafloor additionné de Sigmafloor Anti-Skid dans un bac à rouleau rainuré.

Plonger le rouleau dans la peinture, bien répartir la dose voulue en déroulant dans les rainures.

Apposer la peinture par mouvements croisés en effectuant une faible pression sur le rouleau au départ et en accentuant celle-ci au fur et à mesure. Cette façon de procéder est indispensable afin d'obtenir une bonne répartition du Sigmafloor Anti-Skid

Repasser au rouleau de 50 cm endéans les 5 minutes afin d'éviter les reprises. Pour ce faire le rouleau ne peut ni enlever ni ajouter de peinture. Ceci est possible en passant à chaque fois avec le rouleau sur une partie du sol non encore traitée.

Ce repassage s'effectue par mouvements lents et légers .

ATTENTION

L'efficacité d'un produit antidérapant est liée à une sensation subjective de l'utilisateur. Il est donc à conseiller d'effectuer préalablement une surface d'essai afin de juger de l'effet antidérapant obtenu.

EMG

10100DN4063
