

Sigma Siloxan Fix Aqua



Oude Product-naam	Sigma Siloxan Fix
Omschrijving	Watergedragen fixeermiddel in Sigma Siloxan systemen op basis van siliconenhars-emulsie voor buiten.
Gebruiksdoel	Fixeren van licht tot matig zuigende, draagkrachtige minerale ondergronden en van licht poederende, draagkrachtige oude verflagen en dispersiegebonden pleisters.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekende hechtingseigenschappen • Nivelleert de zuiging • Onverzeepbaar • Hoog waterdamp doorlatend
Kleur en glans	• Kleurloos
Basisgegevens	<ul style="list-style-type: none"> • Dichtheid: ca. 1,0g/cm³ • Vaste stof: ca. 13 vol. % • Droogtijd: overschilderbaar na 12 uur <p>De basisgegevens zijn bepaald bij 20°C, 65% R.V. Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.</p>
Rendement	<p><u>Verbruik</u> ca. 80 ml/m² ; bij zuigende gestructureerde ondergrond is het verbruik hoger</p>
Systemen	<p><u>Grondlaag</u> Sigma Siloxan Fix Aqua 1 :1 verdund met water</p> <p><u>Verdere bewerking</u> Sigma Siloxan Filler + Sigma Siloxan Topcoat Matt of 2 x Sigma Siloxan Topcoat Matt</p>
Ondergrond- condities	<p>Alvorens de schilderwerken aan te vangen dient de te behandelen ondergrond volledig hydraulisch afgebonden (pH neutraal, vast te stellen met behulp van pH indicatorpapier en gedemineraliseerd water) en voldoende winddroog te zijn.</p> <p>Ondergrond keuren, reinigen en de niet draagkrachtige vlakken verwijderen.</p>
Verwerkings- condities	Min. 5°C
Instructies voor gebruik	<p>Aanbrengen met borstel</p> <p><u>Reiniging gereedschap</u> Gereedschap dient onmiddellijk na gebruik met water gereinigd te worden.</p>

Sigma Siloxan Fix Aqua



Veiligheids-
maatregelen

Veiligheidsaanwijzingen zie bladen 1430 en 1431 (a+b).
Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad.

Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.