

SigmaOil Deck Matt

TF-6206

Omschrijving

Transparante, waterafstotende houtolie voor buiten op basis van lijnolie.

Gebruiksdoel

Onderhoud en bescherming van alle houtwerk buiten, zoals houten (terras)vloeren, tuinmeubels en schuttingen. Geschikt voor het oliën van tropische hardhoutsoorten (bangkirai, iroko), loof- en (harshoudend)naaldhout (ceder).

Voornaamste kenmerken

- Vochtregulerend
- Waterafstotend
- Goede bescherming van het houtoppervlak tegen UV-straling
- Nerftekening van het hout wordt geaccentueerd

Kleur en glans

- Kleurloos (natural) en diverse hout- en decoratieve kleuren, volgens de SigmaOil-waaier
- Transparante olie (0701) heeft een geringere weervastheid dan aangekleurde olie
- Mat (het aanbrengen van meerdere lagen doet de glansgraad verhogen)

De bekomen eindkleur wordt sterk beïnvloed door de gebruikte houtsoort en is tevens afhankelijk van het aantal toegepaste lagen. Voor de beoordeling van de eindkleur bevelen wij steeds een proefvlak aan.

Basisgegevens

- Dichtheid : ca. 0,94 g/cm³
- Vaste stof : ca. 60 vol. %
- Stofdroog na : 5 uur
- Overschilderbaar na : 20 uur
- Vlampunt : 46 °C

De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V.

Rendement

Theoretisch

rendement: 12 m²/l

Praktisch

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, houtsoort, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.

Systemen

Nieuw hout

- Reinigen en schuren (korrel max. P120)
- Afwerken met 2 lagen SigmaOil Deck

SigmaOil Deck Matt

TF-6206

Onderhoud van geolied hout

- Grondig reinigen, schuren (korrel max. P120) en eventueel ontgrijzen
- Afwerken met 1 laag SigmaOil Deck

Kaal gemaakt hout

- Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren (korrel max. P120)
- Afwerken met 2 lagen SigmaOil Deck

Onderhoudsfrequentie:

Bij voorkeur 2 x per jaar (éénmaal in de lente en éénmaal in de herfst).

Voor een duurzame en efficiënte bescherming dienen geoliede oppervlakken regelmatig en correct onderhouden te worden!

Ondergrondcondities

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van vet. Indien nodig de houtsoort ontvetten met een daar-toe geschikt ontvettingsmiddel.

Verwerkingscondities

Niet toepassen bij een temperatuur beneden 10°C en een relatieve luchtvochtigheid boven 80%.

Instructies voor gebruik

Voor gebruik goed oproeren

Borstel / verfrol

Verdunning : geen, is gebruiksklaar

Verdeel de olie gelijkmatig over het oppervlak om overlappingen te voorkomen en laat het enkele minuten inwerken.

Overtollige olie afnemen met een doek of droge borstel om glansverschillen te vermijden door ongelijke opname van het hout.

Reiniging gereedschap

Sigma-verdunning 20-02 of white-spirit

Veiligheidsmaatregelen

Reinig doeken, pads en gereedschap onmiddellijk na gebruik vanwege risico op zelfontbranding van de in olie gedrenkte materialen.

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het veiligheidsinformatieblad.

Houdbaarheid

In goed gesloten en originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.

PPG Coatings bvba/sprl

Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt

SigmaOil Deck Matt

TF-6206

Telefoon Technical Support 011 27 87 32, fax 011 27 87 31

e-mail: info@sigma.be, website : www.sigma.be

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.