

SigmaOil Parquet Matt

TF-6200

Omschrijving

Transparante hardwaxolie voor binnen op basis van lijnolie en was.

Gebruiksdoel

Afwerking en onderhoud van parket- en plankenvloeren, meubels, trappen en deuren in nieuw of oud hout. In het bijzonder geschikt voor toepassing op lichte houtsoorten zoals eik.

Voornaamste kenmerken

- Water- en vuilafstotend
- Uitstekende slijtvastheid
- Natuurlijke afwerking
- Nerftekening van het hout wordt geaccentueerd

Kleur en glans

- Kleurloos (natural) en diverse hout- en decoratieve kleuren, volgens de SigmaOil-waaier
- Mat (het aanbrengen van meerdere lagen doet de glansgraad verhogen)

De bekomen eindkleur wordt sterk beïnvloed door de gebruikte houtsoort en is tevens afhankelijk van het aantal toegepaste lagen. Voor de beoordeling van de eindkleur bevelen wij steeds een proefvlak aan.

Basisgegevens

- Dichtheid : ca. 0,87 g/cm³
- Vaste stof : ca. 40 vol. %
- Stofdroog na : 1 uur
- Overstrijkbaar na : 6 uur
- Belastbaar na: 7 dagen
- Vlampunt : 45 °C

De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V.

Rendement

Theoretisch

rendement: 25 m²/l

Praktisch

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, houtsoort, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.

Systemen

Nieuw hout

- Reinigen en schuren (korrel max. P120). Zorgvuldig stofvrij maken
- Afwerken met 2 lagen (voor harde houtsoorten) en 3 lagen (voor zachte houtsoorten) SigmaOil Parquet
- Bij gebruik van aangekleurde olie de laatste laag aanbrengen met kleurloze olie

SigmaOil Parquet Matt

TF-6200

Onderhoud van geolied hout

- Maandelijks: reinigen met SigmaOil Washer
- Jaarlijks: grondig reinigen met SigmaOil Remover en vervolgens behandelen met SigmaOil Maintenance. Bij zware belasting dient dit onderhoud minstens tweemaal per jaar uitgevoerd te worden.
- Voor een duurzame en efficiënte bescherming dienen geoliede oppervlakken regelmatig en correct onderhouden te worden!

Kaal gemaakt hout (renovatie)

- Beschadigd of verkleurd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren (korrel max. P120). Zorgvuldig stofvrij maken
- Intacte olielagen reinigen met SigmaOil Remover
- Afwerken met 1-2 lagen SigmaOil Parquet

Ondergrondcondities

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van (boen)was, schuurstof en vet. Gebruik voor grondige reiniging SigmaOil Remover.

Houtvochtgehalte maximaal 10-12%.

Bij toepassing van SigmaOil Parquet Matt op reeds behandelde houten ondergronden dient men de compatibiliteit tussen oude en nieuwe afwerking te controleren. SigmaOil Parquet Matt is uitsluitend toepasbaar op geoliede ondergronden, met uitzondering van houten ondergronden die voorzien zijn van een UV-verhardende Olie.

Verwerkingscondities

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging minimaal 15°C.

Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.

Goede ventilatie tijdens applicatie en droging

Instructies voor gebruik

Voor gebruik goed oproeren.

Borstel / verfrol

Verdunning : geen, is gebruiksklaar

Overtollige olie verwijderen met een doek

Machinaal (boenmachine)

Gebruik zachte pad (beige of wit)

Reiniging gereedschap

Sigma-verdunning 20-02 of white-spirit

De olie in een dunne, egale laag aanbrengen in de richting van de houtnerf en enkele minuten laten inwerken.

De overtollige olie opvegen met een katoenen doek of door middel van een boenmachine.

Bij het toepassen van aangekleurd product altijd eerst een proefvlak beoordelen op het gewenste resultaat.

SigmaOil Parquet Matt**TF-6200**

Het is niet mogelijk een geoliede vloer af te werken met blanke of dekkende (parket)lak. Sigmaoil Parquet dient steeds in dunne lagen aangebracht te worden. Hogere laagdiktes verhogen de glansgraad en meerdere dikke lagen kunnen filmvorming geven.

Veiligheidsmaatregelen

Reinig doeken, pads en gereedschap onmiddellijk na gebruik vanwege risico op zelfontbranding van de in olie gedrenkte materialen.

Doeken en pads kunnen ook bewaard worden in water.

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het veiligheidsinformatieblad.

Aanvullende gegevens

SigmaOil-waaiers zijn gemaakt met 1 laag kleur en 1 natural (transparant) eindlaag.

Let op! Schuren van parket is een specialisatie: Bij bandschuurmachines - Woodboy - verschillende (minimaal 3) olopende korrels gebruiken - schuurrichting is belangrijk.

Houdbaarheid

In goed gesloten en originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.

PPG Coatings bvba/sprl

Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt

Telefoon Technical Support 011 27 87 32, fax 011 27 87 31

e-mail: info@sigma.be, website : www.sigma.be

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.