



Sigmavar PU Satin



Omschrijving	Zijdeglanzende kras- en slijtvaste solventgedragen vernis voor binnen op basis van urethaan-alkyd.
Gebruiksdoel	Het blank aflakken van betimmeringen, lambriseringen, trapleuningen en deuren.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Soepel te verwerken • Goede vulling • Egaal aanzien • Krasvast • Gemakkelijk reinigbaar • Bestand tegen huishoudelijke wasmiddelen • Aromaatrovrij
Kleur en glans	<ul style="list-style-type: none"> • Kleurloos en kleuren volgens de Sigmalife kleurkaart 2007, uitgezonderd de kleuren gemarkeerd met een * • Zijdeglans Andere kleuren: raadpleeg onze dienst Technical Support
Basisgegevens	<ul style="list-style-type: none"> • Dichtheid: ca. 0,94 g/cm³ • Vaste stof: ca. 51 vol.% • Aanbevolen droge laagdikte : 30 micrometer • Stofdroog na: 1,5 uur • Kleefvrij na: 2,5 uur • Beloopbaar na: 16 uur • Overstrijkbaar na: min. 16 uur • Vlampunt: 42°C De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V. Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.
Rendement	<u>Theoretisch</u> 17 m ² /liter voor een droge laagdikte van 30 micrometer <u>Praktisch</u> Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.
Systemen	<u>Onbehandelde ondergrond</u> 1 laag Sigmalife VS-X of Sigmalife VS TX 2 lagen Sigmavar PU Satin
Ondergrond- condities	<u>Hout</u> Geschuurd, vetvrij en droog. Bij toepassing van meerdere lagen voorbehandeld met Sigmalife VS-X
Verwerkings- condities	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordrogging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C. Relatieve vochtigheid maximaal 85% Ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt.

Sigmavar PU Satin



Instructies voor gebruik

Rol/borstel

Verdunning: Sigma-verdunning 20-02 (=aromaatvrij) of white-spirit
Hoeveelheid: 0 - 1 vol.%

Reiniging gereedschap

Sigma-verdunning 20-02 (=aromaatvrij) of white-spirit

Veiligheidsmaatregelen

Veiligheidsaanwijzingen zie bladen 1430 en 1431 (a+b).
Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad.

Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.

EMG

10100DN3112