

# Sigmulto Stucco



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Omschrijving          | Met de mengmachine op te kleuren watergedragen acrylaatdispersieplamuur voor binnentoepassing. Toepasbaar in 2 verschillende decoratieve eindaspecten namelijk een stucco-effect en een marmer effect.   |
| Gebruiksdoel          | Het decoratief afwerken van wanden in hotels, winkels, theaters, show-rooms, kantoren, restaurants, woningen en andere representatieve ruimten.<br>Uitermate geschikt voor de afwerking van glasweefsel, schildersbehang, kwartsverven, putzen enz.  |
| Voornaamste kenmerken | <ul style="list-style-type: none"><li>• Twee verschillende decoratieve eindaspecten te realiseren met éénzelfde product, nl. stucco- en marmer-effect</li><li>• Snel, makkelijk en economisch verwerkbaar product</li><li>• Grote tijdwinst: stucco effect realiseerbaar in slechts 2 bewerkingen</li><li>• Lange open tijd</li><li>• Eén basis, op te kleuren via de mengmachine of met universele pigmenten.</li><li>• Niet verzeepbaar</li></ul>  |
| Kleur en glans        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wit + Sigmulto Stucco kleurengamma van 48 tinten (zie kleurkaart)</li><li>• Op te kleuren met universele pigmenten</li></ul> <p><u>Belangrijke opmerking</u><br/>Wegens product- en applicatietechnische redenen zijn kleurafwijkingen ten opzichte van de referentiestalen mogelijk. We adviseren geen materiaal van verschillende partijnummers voor eenzelfde wandvlak te gebruiken en voorafgaandelijk een proefvlak op te zetten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stucco effect: decoratief mat</li><li>• Marmer effect: mat/glanzend</li></ul> |
| Basisgegevens         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dichtheid: ca. 1,7 g/cm<sup>3</sup></li><li>• Vaste stof: ca. 70,2 vol. %</li><li>• Overschilderbaar na ca. 3 uur voor Stucco-techniek en ca. 6uur voor Marmer techniek</li><li>• Vlampunt: niet van toepassing</li></ul> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij 20°C, 55% R.V.<br/>Deze gegevens gelden voor wit en voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.</p>  |
| Rendement             | <p><u>Gemiddeld verbruik</u><br/>300 - 400 g/m<sup>2</sup> voor het volledige systeem<br/>Het praktisch rendement wordt met name bepaald door de toegepaste techniek.</p>  |



## Systemen

### Stucco-effect

Eén laag Sigmulto Stucco (200 tot max. 250g/m<sup>2</sup>) aanbrengen met een inox plekspaan met afgeronde hoeken, waarbij met willekeurige bewegingen een kleine of grote tekening wordt aangebracht.  
Na droging met een inox plekspaan de eerst laag uitplamuren met Sigmulto Stucco d.m.v. korte, onregelmatige bewegingen waarbij het product "geschraapt" wordt (max. 150g/m<sup>2</sup>).  
Optioneel kan dit effect na droging lichtjes gepolierd worden met staalwol nr.000.

### Marmer-effect

Eén laag Sigmulto Stucco (300 tot max. 350g/m<sup>2</sup>) aanbrengen met de rol. Vervolgens met een kunststof spatel de gewenste tekening aanbrengen.  
Na droging het oppervlak licht polieren met een inox plamuurmes.  
Vervolgens m.b.v. een inox plekspaan of plamuurmes het geheel uitplamuren met een tweede laag Sigmulto Stucco, waarbij het product geschraapt wordt (50-100g/m<sup>2</sup>). Na droging het oppervlak opnieuw licht polieren met een inox plamuurmes om het mat/glanzend effect te bekomen.

### Opmerking

Voor beide technieken dient men grotere verfhopingen te vermijden daar dit tot barstvorming kan leiden. Op sterk gesloten ondergronden en bij hoge verbruiken doet deze barstvorming zich sneller voor.

## Ondergrond- condities

### Onbehandelde ondergronden

Afgebonden, droog en gereinigd tot een gezonde ondergrond.  
Sterk en/of onregelmatig zuigende ondergrond voorstrijken met Sigmax Universal (zie technische fiche 8205).

### Oude verflagen op basis van kunstharstdispersie

Goed hechtend, gaaf en gereinigd

### Oude verflagen op basis van alkydhars

Goed hechtend, gaaf en gereinigd.  
Glanzende lagen mat schuren.

### Belangrijk!

Na de voorbereiding moet het te behandelen **oppervlak perfect vlak** zijn (zonder oneffenheden, krassen, ...) en een uniforme zuigkracht bezitten.  
Resterende oneffenheden worden door de toegepaste stucco en marmer techniek geaccentueerd.

## Verwerkings- condities

Niet verwerken beneden 8°C

# Sigmulto Stucco



## Instructies voor gebruik

### Procedure kleurmengmachine

Alvorens het product op te kleuren, dient men de emmer gedurende 2 minuten te schudden. Voeg vervolgens de pasta's toe en plaats opnieuw het product in de schudder gedurende 5 minuten.

### Toepassing

Voor gebruik het product goed oproeren.

### Gereedschap

Stucco-effect:

inox plekspaan met afgeronde hoeken. Voor de einlaag is het aan te raden een inox plekspaan klein formaat te gebruiken.

Marmer-effect:

eerste laag: getextureerde rol 12mm en kunststof spatel

tweede laag: inox plamuurmes of plekspaan

### Verdunning

Sigmulto Stucco is gebruiksklaar.

### Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met leidingwater

## Veiligheidsmaatregelen

Veiligheidsaanwijzingen zie bladen 1430 en 1431 (a+b).  
Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad.

## Aanvullende gegevens

Sigmulto Stucco weerstaat niet aan water. Bijgevolg niet aanbrengen op oppervlakken die onderhevig zijn aan vochtbelasting.

Als de verffilm op een gesloten ondergrond vochtig wordt, zal de hechting verloren kunnen gaan (bv. bij muurwerk dat eerder met een alkydharsmuurverf is geschilderd in badkamers en keukens).

## Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats, tussen 5°C en 30°C, tenminste 12 maanden houdbaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

## EMG

10100DN4476